



TECHNICKÉ INFORMACE

INNENPLASTIK

| | |
|--|--|
| Obchodní značka: | ZERO Innenplastik |
| Materiál: | Matná disperzí plastická barva k tvorbě dekorativních povrchů. |
| Použití: | Pro tvorbu plastických nátěrů v interiérech škol, nemocnic, schodišť aj. |
| Odstín: | Starobílá |
| Stupeň lesku: | Mat |
| Pojivo: | Umělá pryskyřičná disperze |
| Pigmenty: | Titandioxid a speciální extendry |
| Specifická hmotnost: | Cca. 1,5 +/- 0,2 |
| Vlastnosti: | Dobře vyplňuje, odolná nárazům, dobře upravovatelná plastickými válečky. |
| Doba schnutí: | Cca. 2 – 3 hod. povrchově suchá, po 12 hod. dále přefiratelná, po 6 dnech mechanicky zatížitelná (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech. |
| Ředění: | Čistou vodou |
| Technika nanášení: | Nátěrem, válečkováním, nástřikem (s vhodným zařízením) speciálním strukturovacím válečkem. |
| Teplota při zpracování: | Min. + 5 °C vzduch a podklad |
| Spotřeba: | Podle struktury cca. 800g/m ² (provedte zkušební nátěr) |
| Skladování: | V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít. |
| Čištění náradí: | Okamžitě po použití vodou, event. s přidáním běžných čisticích prostředků. |
| Příprava podkladu: | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nové omítky fluátovat a omýt. Silně sprašující a savé podklady, sádrové omítky, penetrovat pomocí ZERO Tiefgrund Ti 77. Lakové a latexové podklady, nebo nenosné staré nátěry odstranit pomocí ZERO Farb Ex, po té základovat pomocí ZERO Grundierfarbe W nebo ZERO Select Grundierkonzentrat S. Malé nerovnosti vyspravit s ZERO Glät + Roll. Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace. |
| Skladba nátěru: | Na připravený podklad nanést ZERO Innenplastik 2x, po té možno ještě přetřít s ZERO Seidenglanz 480 nebo pomocí dalších disperzních interiérových barev ZERO. |
| EU – mezní hodnoty pro obsah VOC: | Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC. |
| Poznámka: | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. |