



TECHNICKÉ INFORMACE

MALERWEISS SLF

Obchodní značka:	ZERO Malerweiss SLF
Materiál:	Omyvatelná disperzní interiérová barva bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a škodlivých látek; vhodná pro použití do potravinářských prostor; matná.
Použití:	Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru jako jsou stěny a stropy ze sádkkartonu, omítek, zdiava apod.
Odstín:	Bílý
Pojivo:	Umělá pryskyřičná disperze dle DIN 65945
Specifická hmotnost:	Cca. 1,5 +/- 0,2 g/cm ³
Vlastnosti:	Omyvatelná, bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a škodlivých látek, snadno zpracovatelná, paropropustná, vysoce kryjící, velmi vhodná i pro airless nástřik.
Údaje dle EN 13 300:	Odolnost proti otěru za mokra: třída 3. Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 1 při vydatnosti 160 ml/m ² = cca 6,7 m ² /l. Stupeň lesku: Hluboký mat Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
Doba schnutí:	Cca. 2 – 3 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu). Po 12 hod. dále přetíratelný a po 6 dnech mechanicky odolný. Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění:	Vodou. Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezvýtku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádkkarton penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru:	Na připravený podklad nanést ZERO Malerweiss SLF, je-li třeba tak 2x.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.