



TECHNICKÉ INFORMACE

SELECT MEISTER DIN

Obchodní značka:	ZERO Select Meister DIN
Materiál:	Omyvatelná disperzní interiérová barva bez obsahu rozpouštědel, matná.
Použití:	Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru.
Odstín:	Bílý a starobílá..
Pojivo:	Umělá pryskyřičná disperze dle DIN 55945
Specifická hmotnost:	Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti:	Omyvatelná, bez obsahu rozpouštědel, snadno zpracovatelná, vysoce kryvá, velmi vhodná i pro airless nástřik.
Údaje dle EN 13 300:	Odolnost proti otěru za mokra: třída 3. Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 2 při vydatnosti 150 ml/m ² = cca 6,7 m ² /l. Stupeň lesku: Hluboký mat Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
Doba schnutí:	Cca. 2 – 3 hod. povrchově suchá, po 12 hod. dále přefiratelná, po 6 dnech mechanicky zatížitelná (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyzrálост disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění:	Vodou. Neředit. Pouze při doporučení technikem ZERO.
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí:	Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokarton a celoplošně stěrkové plochy penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru:	Na připravený podklad nanést ZERO Select Meister DIN, je-li třeba tak 2x.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.