



TECHNICKÉ INFORMACE

BITUMEN ISOLIERANSTRICH

Obchodní značka:	ZERO Bitumen Isolieranstrich
Materiál:	Bitumenová barva na bázi rozpouštědel; izolující proti vodě; připravená k nanášení; bez obsahu PCB a PCP; tuhnoucí dle AIB.
Použití:	Na izolační nátěry proti vodě a přírodním agresivním látkám; na suché podklady např. beton, omítky, dřevo jako v případě základů, sklepů, šachet apod.
Vlastnosti:	pH / 9,0 – 11,0 Viskozita / Cca. 40 – 90 dPa·s Spec. váha / 1,01 kg/l Obsah pevných látek / Cca. 58 - 59%
Ředění:	Neředit, připraveno k nanášení.
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Čištění náradí:	Náradí či znečištěná místa ihned omýt vodou. Vytvrzené zbytky lihem.
Teplota při zpracování:	Od + 5 do 30 °C
Spotřeba:	Cca. 200 – 250 ml/m ² na jeden nátěr; musí být dodrženy min. 2 nátěry!
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem; max. 12 měsíců.
Příprava podkladu:	Podklad musí být pevný, hladký, stabilní, zbavený mastnoty a olejů.
Zpracování:	ZERO Bitumen Isolieranstrich nanášet štětcem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Předchozí vrstva musí být před aplikací další vrstvy zcela suchá. Čerstvé nátěry chránit před mrazem.
Upozornění:	Izolační nátěr se nesmí používat na: vlhké zdivo, zdivo s trhlinami většími než 2 mm, bez zakrytí kdy nátěr ohrožuje světlo, déšť a mráz.
Poznámka:	ZERO Bitumen Isolieranstrich není nebezpečným zbožím a nepodléhá značení podle GefStoffV a GGVS. Dodržujte příslušné platné normy, uznávaná technická pravidla, technická nařízení a bezpečnostní listy. Úspěšné zpracování produktu je mimo kontrolu výrobce. Proto pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.