



TECHNICKÉ INFORMACE

FASSADE 95 SILICONHARZFARBE

Obchodní značka:	ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe
Materiál:	Povětrnostní vlivům odolná disperzně silikonová fasádní barva dle DIN 18363
Použití:	Pro vnější nátěry fasádních ploch všech typů nosných podkladů.
Odstín:	Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku:	Mat
Pojivo:	Silikonová umělá pryskyřičná disperze
Specifická hmotnost:	Cca. 1,6 +/- 0,2 g/cm ³
Vlastnosti:	Odolná povětrnostním vlivům, dobře kryjící, snadno zpracovatelná, paropropustná, aktivně působící proti řasám a houbám.
Doba schnutí:	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 2 – 3 hod. suchá na povrchu. Po 12 hod. dále přetiratelná a po 6 dnech mechanicky odolná. Celková vyzrállost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Ředění:	Vodou. Neředit, připraveno k nanášení.
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba:	Cca. 150 – 200 ml/m ² na jeden nátěr
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vadly povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru:	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Mezinátěr provést s ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe.
Údaje dle EN 1062-1:	G ₃ / E ₃ / S ₁ / V ₂ / W ₃ / C ₁
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 8 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Použití tmavých odstínů s hodnotou světlosti <20 (HBW 100 = bílá, HBW 0 = černá) je zvláště nevhodné pro izolační fasády (ETICS s EPS izolačními deskami) kvůli vysokým teplotám povrchu cca. 70 ° C, což je pro tyto systémy kritické. Na přání je možné vyrobit tyto vybrané kritické odstíny z fasádní vzorkovnice ZERO Farbtonfächer 375 pomocí speciálních IR pigmentů, které odrážejí velké části slunečního záření a tím výrazně snižují ohřev povrchu fasády. Tónování je prováděno na objednávku cca do 3 pracovních dnů. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.