



TECHNICKÉ INFORMACE

## Q4 MATTFINISH

- Obchodní značka:** Q4 MattFinish
- Materiál:** Speciální disperzní omyvatelná interiérová barva
- Použití:** ZERO Q4 Matt Finish je vysoce produktivní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel; s vysokou kryvosťou; pro dokonale hladký matný povrch bez tvorby pruhů; s vysokým stupněm bělosti; perfektním rozlivem a vyrovnáním.  
Díky svým vlastnostem ideální také na akustické izolační systémy, u kterých nenarušuje jejich schopnosti.
- Odstín:** Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Speciální kombinace disperzních pryskyřic
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2 g/cm<sup>3</sup>
- Vlastnosti:** Připravená ke zpracování; vysoce kryjící; lehce zpracovatelná; paropropustná; s perfektním rozlivem; vysoká čistitelnost a odolnost znečištění; odolnost dezinfekčním a domácím čistícím prostředkům; velmi dobře opravitelná; vhodná pro airless nástřik, bez obsahu škodlivých látek, rozpouštědel; neuvolňuje do vzduchu žádné výpary ze změkčovadel.
- Údaje dle EN 13 300:** Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1.  
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 140 ml/m<sup>2</sup> = cca 7,1 m<sup>2</sup>/l  
Stupeň lesku: Hluboký mat  
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu).  
Po 12 hod. dále přetíratelný a po 6 dnech mechanicky odolný.  
Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Vodou. Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezzbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést ZERO Q4 MattFinish, je-li třeba tak 2x
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.

### Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění
	palce	mm			
Airles + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%

### Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.