



TECHNICKÉ INFORMACE

SEIDENMATT 10 SLF

- Obchodní značka:** ZERO Seidenmatt 10 SLF
- Materiál:** Omyvatelná hedvábně matná interiérová barva, bez obsahu škodlivých látek.
- Použití:** Pro všechny namáhané stěny a stropy v interiéru vhodné pro nátěry disperzními barvami.
- Odstín:** Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Umělá pryskyřičná disperze dle DIN 55945
- Vlastnosti:** Dobře kryjící, snadno zpracovatelná; bez obsahu škodlivých látek a změkčovadel; bez tvorby mlžných látek.
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,4 +/- 0,2 g/cm²
- Údaje dle EN 13 300:** Odolnost proti otěru za vlhka: Třída 1
Kontrast/kryvosť: H₁₀ - Třída 2 při vydatnosti od 140 ml/m² = cca. 7 m²/l.
Stupeň lesku: G2b střední lesk
Max. velikost zrna: S1 jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu).
Po 12 hod. dále přetíratelný a po 6 dnech mechanicky odolný. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota schnutí prodlužuje.
Celková vyzrálост disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech (dle DIN EN 13300).
- Ředění:** Připraveno k nanášení. Ředit vodou pouze v nutných případech a to max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
- Tabulka nástřiku:**
- | | Velikost trysky | | Úhel stříkání | Tlak/bar | Ředění |
|--------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| | palce | mm | | | |
| Airless + Aircoat: | 0,021-0,026 | 0,53-0,63 | 40-80° | Cca. 1,50 | Cca. 5-10% |
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (airless)
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění nářadí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý, nosný a vyzrálý. Nenosné staré nátěry musí být beze zbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádkartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést 2x ZERO Seidenmatt 10 SLF ve výše uvedeném časovém odstupu.
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: bWb-100 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.