



TECHNICKÉ INFORMACE

SELECT FUSSBODENFARBE

Obchodní značka:	ZERO Select Fussbodenfarbe
Materiál:	Speciální disperzní barva z umělé pryskyřice s vysokým obsahem sušiny
Použití:	K nátěrům betonových podlah v technických a provozních místnostech v interiéru. Není určen pro podlahy s dopravním provozem (např. garáže). Lze jej použít na podlahy zatížené stojící vodou nebo stále vlhké.
Odstín:	Šedá č. 255 ze vzorkovnice ZERO LackSystem
Stupeň lesku:	Hedvábný mat
Pojivo:	Speciální disperze z umělé pryskyřice na styrol-akrylátové bázi.
Pigmenty:	Stálobarevné pigmenty a plniče
Specifická hmotnost:	Cca. 1,48 +/- 0,2
Vlastnosti:	Disperzní; s dobrou přilnavostí; snadno zpracovatelná.
Doba schnutí:	Podle teploty a vlhkosti vzduchu cca. 2 – 4 hod.
Ředění:	Vodou
Technika nanášení:	Štětcem, válečkováním
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Vydatnost:	Cca. 200 ml/m ² na jeden nátěr
Skladování:	V chladu, ale chránit před mrazem.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez olejů, mastnoty a vosku. Zkouška pevnosti a vhodnosti podkladu se provádí pomocí zářezů nebo vrypů do mřížky. Vzdálenost vrypů musí být cca 1 mm. V takto zhotovené mřížce nesmí dojít k žádnému odlupování ani uvolňování částí podkladu. Pokud bude zjištěna nenosná vrstva, musí být mechanicky bezezbytku odstraněna až na nosný podklad. Podklady obsahující oleje musí být před nátěrem dostatečně odmaštěny vhodným odmašťovacím prostředkem a přebroušeny do matu.
Skladba nátěru:	Základní nátěr na savé nenatřené plochy: ZERO Select Fussbodenfarbe ředěný 1:1 s vodou. Minimálně nanést 100 ml na m ² . Konečný nátěr ZERO Select Fussbodenfarbe ředěný max. 10% vody.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Dbejte bezpečnostních listů. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.