



TECHNICKÉ INFORMACE

SELECT PUTZGRUND

Obchodní značka:	ZERO Select Putzgrund
Materiál:	Povětrnostním vlivům odolná, pigmentovaná základní barva s obsahem křemičitého písku.
Použití:	Pro vnější a vnitřní základní nátěry pod disperzní omítky ZERO.
Odstín:	Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku:	Mat
Pojivo:	Umělohmotná disperze
Specifická hmotnost:	Cca. 1,6 +/- 0,2 g/cm ³
Vlastnosti:	Odolná povětrnostním vlivům, bez vnitřního prnutí, paropropustná.
Doba schnutí:	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 3 hod. suchý na povrchu. Po 6 hod. dále přetíratelný a po 6 dnech mechanicky odolný. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Ředění:	Vodou
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spořeba:	Cca. 200 – 250 g/m ² na jeden nátěr.
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezzbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Upozornění: U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost.
Skladba nátěru:	Na připravený podklad nanést ZERO Select Putzgrund, ředěný max. 5 % vody.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: cWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.