



TECHNICKÉ INFORMACE

SELECT SEIDEN-LATEX

Obchodní značka:	ZERO Select Seiden-Latex
Materiál:	Omyvatelná latexová barva, hedvábně lesklá, bez obsahu škodlivých látek.
Použití:	Pro všechny namáhané stěny a stropy v interiéru vhodné pro nátěry disperzními barvami.
Odstín:	Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Pojivo:	Umělá pryskyřičná disperze dle DIN 55945
Vlastnosti:	Dobře kryjící, snadno zpracovatelná; bez obsahu škodlivých látek a změkčovadel; bez tvorby mlžných látek; vhodné do potravinářských prostor.
Specifická hmotnost:	Cca. 1,4 +/- 0,2 g/cm ²
Údaje dle EN 13 300:	Odolnost proti otěru za vlhka: Třída 2 Kontrast/kryvosť: Třída 2 při vydatnosti od 160 ml/m ² = cca. 6,3 m ² /l. Stupeň lesku: Jemně lesklá. Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
Doba schnutí:	Cca. 2 – 3 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu). Po 12 hod. dále přetiratelný a po 6 dnech mechanicky odolný. Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění:	Vodou. Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem (airless)
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý, nosný a vyzrálý. Nenosné staré nátěry musí být bezebytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru:	Na připravený podklad nanést 2x ZERO Select Seiden-Latex
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: bWb-100 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.